

# Technisch gegevensblad

## Designvloeren 555 Evolut

### Designvloerbekleding om te lijmen

#### Materiaal / structuur

|                             |                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Structuur                   | Dragermateriaal: heterogeen PVC inclusief 2 glasvezellagen |
| Uiterlijk van het oppervlak | meest uiteenlopende steen-looks met afgeschuinde randen    |
| Oppervlakbehandeling        | EIR $\triangleq$ PU Coating met synchrone poriën           |
|                             | n-EIR $\triangleq$ PU Coating zonder synchrone poriën      |
| Legmogelijkheden            | volvlakliggend                                             |

Afmetingen en tolerantiewaarden volgens de norm DIN EN ISO 10582. Afmetingskarakteristieken en toelaatbare maatafwijkingen, die in de fabriek werden bepaald, werden in overeenstemming met het type voor elastische vloerbekledingen vermeld.

#### Afmetingen van het afzonderlijke element

| Afmetingen                                         |                                            | Toleranties                             |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Dikte:                                             | 2,5 mm                                     |                                         |
| Lengte:                                            | 986,0 / 1320,0 mm                          |                                         |
| Breedte:                                           | 493,0 / 196,0 mm                           |                                         |
| Dikte van de slijtlaag                             | 0,55 mm                                    |                                         |
| Toelaatbare breedteafwijking                       | $\leq 0,10 \%$ tot maximaal 0,5 mm         |                                         |
| Toelaatbare afwijking van de rechthoekigheid       | $\leq 400 \text{ mm} \leq 0,25 \text{ mm}$ | $> 400 \text{ mm} \leq 0,35 \text{ mm}$ |
| Toelaatbare afwijking van de rechtheid             | $\leq 400 \text{ mm} \leq 0,25 \text{ mm}$ | $> 400 \text{ mm} \leq 0,35 \text{ mm}$ |
| Toelaatbare lengteafwijking                        | $\leq 0,15 \%$ tot maximaal 0,5 mm         |                                         |
| Toelaatbare afwijking van de dikte van het element | $\pm 0,15 \text{ mm}$                      |                                         |
| Maatverandering na warmte-inwerking                | Gemiddelde waarde: $\leq 0,05 \%$          |                                         |
| Opbolling na warmte-inwerking                      | $\leq 2,0 \text{ mm}$                      |                                         |

#### Productkenmerken

|                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gebruiksklasse                          | 23/33/42                                                              |
| Brandeigenschappen                      | B <sub>fl</sub> s I                                                   |
| Antislip                                | R10 / DS                                                              |
| Elektrostatisch gedrag bij het betreden | $\leq 2 \text{ kV}$                                                   |
| Kleurvastheid                           | $\geq$ niveau 6                                                       |
| Stoelwielenproef                        | geschikt, stoelwieltype W                                             |
| Restindruk-gedrag                       | $\leq 0,1 \text{ mm}$                                                 |
| Weerstand tegen chemicaliën             | bestand*                                                              |
| Warmteweerstand                         | 0,01 (m <sup>2</sup> x K) / W geschikt voor warmwater-vloerverwarming |
| Mate stapgeluidsverbetering             | ca. 3 dB                                                              |
|                                         | ca. 10 dB op FlexProPure onderlaag                                    |
| Formaldehyde-emissie                    | EI                                                                    |
| Gramsgewicht                            | ca. 4.169 g/m <sup>2</sup>                                            |

\*Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerktijd. Bij verhoogde inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën is overleg vereist.

# Technisch gegevensblad

## Designvloeren 555 Evolut

### Lijmadvies

| Producent | Lijm                | Vertanding  | Verbruik                       |
|-----------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| JOKA      | JK26                | TKB A2      | ca. 320 g/m <sup>2</sup>       |
| Mapei     | Ultrabond ECO 4 LVT | TKB A1 / A2 | ca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup> |
| Schönox   | Durocoll            | TKB A1 / A2 | ca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup> |
| Uzin      | KE66                | TKB A1 / A2 | ca. 250 - 350 g/m <sup>2</sup> |

### Verpakking

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Inhoud per pakket           | 4,861 m <sup>2</sup> / 3,622 m <sup>2</sup>   |
| Inhoud per pallet           | 204,16 m <sup>2</sup> / 202,72 m <sup>2</sup> |
| Aantal elementen per pakket | 10 stuks / 14 stuks                           |
| Pakketten per pallet        | 42 stuks / 56 stuks                           |

### Algemene productgegevens

|            |            |
|------------|------------|
| DoP-nummer | LVTDESIGNE |
|------------|------------|

Voorbeelden, folders en foto's dienen slechts ter oriëntatie en zijn niet-bindend. Leefijd en inwerking van zonlicht beïnvloeden de natuurlijke kleurverandering van bedrukte decors. Het is mogelijk dat de kleuren in gedrukte media of afbeeldingen op het beeldscherm afwijken van de originele kleuren. Daardoor kan het product op het moment van levering aanzienlijk afwijken van het monster-exemplaar. Doorslaggevend voor de concrete producteigenschappen is uitsluitend het actuele technische gegevensblad, dat u vindt onder [www.jordanshop.de](http://www.jordanshop.de).

### Pictogrammen / keurmerken / certificaten

